

Intertuf Vinyl

Primer/Selador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primer Vinílico monocomponente com notável proteção e resistência a água salgada.

USO RECOMENDADO

Utilizado como primer para madeira e aço em áreas imersas e acima da linha d'água ou como conversor de sistemas em pinturas de fundo de embarcações anteriormente pintadas com tintas desconhecidas, sendo compatível com diversos antiincrustantes.

INFORMAÇÃO PRÁTICA INTERTUF VINYL

Cor	Bronze
Brilho	Fosco
Sólidos por Volume	40% ± 2
Relação de Mistura	Produto Monocomponente
Ponto de Fulgor	Maior do que 36°C.
Espessura	75 micrometros, equivalente a 188 micrometros de espessura de filme molhado.
Rendimento Teórico	5,3 m ² /litro (baseado na espessura de filme seco de 75 micrometros).
Rendimento Prático	Permite fatores de perda adequados ao sistema de pintura utilizado.
Validade	12 meses - guardar em lugar seco e arejado

APLICAÇÃO

Método de Aplicação	<i>Pistola "Airless"</i>	Recomendado. Orifício do bico 21- 26 mils. Pressão de fluido 3000 (210 Kgf/cm ²).
	<i>Trincha ou Rolo</i>	Recomendado; múltiplas demãos.
	<i>Pistola Convencional</i>	Não Recomendado.
Tempo de Indução	Não se Aplica	
Vida útil da Mistura	Não se Aplica	
Diluição	Não é recomendada, se necessário utilizar até 5% de solvente International GTA007.	
Limpeza	Utilize solvente International GTA007.	

Temperatura Amb.	Tempo de Secagem		Intervalo de Repintura	
	Toque	Manuseio	Mínimo	Máximo
15 °C	90 min	8 horas	8 horas	6 meses
25 °C	60 min	6 horas	6 horas	6 meses
40 °C	45 min	4 horas	4 horas	6 meses

DADOS REGULAMENTARES

V.O.C.	529 g/litro	USA-EPA Método 24
---------------	-------------	-------------------

